

# ปูนฉาบบล็อกมวลเบาที่พีไอ M210



**หมายเหตุ :** หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 11 ลิตร) ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

## ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อกได้อีกด้วย

## วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ที่พีไอพอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกถลอกผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

## วิธีการใช้

1. ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนฉาบบล็อกมวลเบา ที่พีไอ M210 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

## พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)	ปูน 1 ถุง ฉาบได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
10	2.88	17
15	2.16	23



สำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ