

คอนกรีตแห้งที่พีไอ 180KSC Cylinder (หรือเทียบเท่า 210 KSC Cube) M401



สะดวก
รวดเร็ว
แข็งแรงแบบ

งานเทพื้นปรับระดับ คอนกรีตหยาบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเส็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

วิธีการใช้งาน

- ผสมปูนสำเร็จรูป M401 1 ถุง (50 กก.) ค่อน้ำ 8-9 ลิตร
- ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
- ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเติมคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยากดผง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเติมคุณภาพแต่ละชนิด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M401 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M401 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 8-9 ลิตร	น้ำ 360-405 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M401 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M401 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถังปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถังปูน)
น้ำ 8-9 ลิตร	น้ำ 240-270 ลิตร



สำหรับงานเทพื้นปรับระดับ กำลังอัด 180KSC Cylinder