

คอนกรีตแห้งที่พีไอ 240KSC Cylinder (หรือเทียบเท่า 280 KSC Cube) M402



สะดวก
รวดเร็ว
แข็งแรง

งานเสาเอ็น-ทับหลัง ลานจอดรถ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตกับปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ ขึ้นแรงยึดได้มากกว่า 240 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเอ็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น ผนังระดับ เสาเอ็น-ทับหลัง ทางเดิน ลานจอดรถ

วิธีการใช้งาน

1. ผสมปูนสำเร็จรูป M402 1 ถุง (50 กก.) ผ่อน้ำ 7-8 ลิตร
2. แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
3. ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ, น้ำยาข่ม ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M402 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M402 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M402 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M402 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถุงปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถุงปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 210-240 ลิตร



สำหรับงานเสาเอ็น - ทับหลัง กำลังอัด 240KSC Cylinder