

# คอนกรีตแห้งที่พีไอ 350KSC Cylinder (หรือเทียบเท่า 400 KSC Cube) M404



**สะดวก**  
**รวดเร็ว**  
**แข็งแรง**

## งานเสา คาน ตอม่อ

### ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

### ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป ทั่วพื้นที่ งาน งานอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ

### วิธีการใช้งาน

- ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง (50 กก.) ผ่อน้ำ 7-8 ลิตร
- แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้ความข้นเหลวตามที่กำหนด แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
- ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเติมคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาอมน้ำ, น้ำยากันน้ำ ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเติมคุณภาพแต่ละชนิด

### ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถุงปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถุงปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 210-240 ลิตร



สำหรับงานเสา คาน ตอม่อ กำลังอัด 350KSC Cylinder