

กาวยซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง สำหรับติดทับกระเบื้องเดิมได้ทันที (งานปูสระว่ายน้ำ (กระเบื้องเซรามิก)) M501



ลักษณะผลิตภัณฑ์

กาวยซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง เป็นกาวยซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมัน และกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้ แผ่นไฟเบอร์บอร์ด กระเบื้องขนาดใหญ่ พื้นไม้ พื้นปาเก้ มีเวลาในการทำงานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก.

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้น หรือผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้อง โดยไม่ให้มีฝุ่น คราบไขมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีพื้นหรือผนังเป็นกระเบื้องเดิม ต้องมั่นใจว่ามีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่หลุดล่อน ถ้าพื้นหรือผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
2. ผสมกาวยซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ M501 กับน้ำสะอาด โดยใช้ อัตราส่วน กาวยซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ต่อ น้ำ 4 ลิตร ขึ้นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3. ปาดกาวยซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ M501 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนา 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้น ที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

หมายเหตุ :

หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม.
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม้ชื้น และปกปิดมิดชิด

ความหนาของปูน (มม.)	พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กก. (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ 1 ตร.ม. (กก.)
5	8-9	2.5



สำหรับปูทับกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก