

สีนาโน ซุปเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP301 (Top Coat – สูตรน้ำ) (Flooring)

สีทาพื้นเคลือบแข็ง

TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT – NP301 (Top Coat – สูตรน้ำ) (Flooring)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : สีนาโน ซุปเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP301 (Top Coat – สูตรน้ำ) (Flooring) สีทาพื้นเคลือบแข็ง TPI Super Armour Nano Paint - NP301 (Top Coat – สูตรน้ำ) (Flooring)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นสีเคลือบสูตรน้ำพร้อมใช้งาน ทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง สำหรับทาพื้นบนสี NP300 (Flooring) สีรองพื้นเคลือบแข็ง เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการทำให้เป็นสีต่างๆ มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวสูง ช่วยเพิ่มคุณสมบัติพื้นผิวให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ชูดขีด ทนต่อสารเคมี สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ง่าย สำหรับในกรณีที่ทำทับบน NP300 (Flooring) สีรองพื้นเคลือบแข็ง สามารถเลือกใช้ NP301 ที่เจดสีเดียวกันได้

ขอบเขตการใช้งาน : สำหรับทาบนสี TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีรองพื้นเคลือบแข็ง ใช้ได้ทั้งพื้นภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่เป็นทางเท้า ถนน สนามกีฬา และลานจอดรถ

วัตถุดิบ

- โพลียูรีเทน สูตรน้ำ
- สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย สารป้องกันรังสี UV เป็นต้น
- แม่สีอินทรีย์

วิธีการใช้งาน

- คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
- ทาทับบนสี TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีรองพื้นเคลือบแข็ง หลังจากปูนแห้งสนิท ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น
- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานให้ปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
1/4 แกลลอน	7 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง
1 แกลลอน	28 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง
5 แกลลอน	140 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว